

2024年 9月発売

防災J形瓦エース

緩勾配屋根対応

リニューアル

New!
2.5
寸

従来の防災J形瓦エースの意匠はそのままに、重ね部に設けた水返し形状を変更しました。
防水性能が向上し、緩勾配屋根へ施工可能です。リニューアル前製品との葺き合わせにも対応します。

POINT
01

水返し延長 + 高さアップ

POINT
02

高い外側水返し

POINT
03

角度を立たせた内水返し

防水性アップ
で 雨水をしっかりと排出

標準屋根勾配とその流れの長さ

標準屋根勾配	2.5/10	3.0/10	3.5/10	4.0/10	4.5/10	5.0/10	6.0/10
その流れ長さ	3.8m	6m	8m	10m	12m	15m	21m

対象色

スタンダードカラー



銀鱗 (ぎんりん)

プレミアムカラー



ブラック



ハイシルバー



クールブラック



アンティークブラウンS



スーパーブラウン



チョコレート



ライトチョコ



オレンジ



青緑 (せいりく)



青銅 (せいどう)



マロンピンク


遮熱

遮熱


役物一覧

4寸勾配未満の
緩勾配屋根にはこちらの
役物瓦をご使用ください。

袖部




引掛紐付袖左




引掛紐付袖右

平部




265 (8.75寸)

エース棧瓦



228 (7.5寸)


7.5寸エース特棧瓦




265 (8.75寸)

エース雪止

軒部



引掛万十軒



安定万十軒 (3寸)

防水性能試験


JASS12「屋根工事」2020年第3版改定の参考資料5.3強風を伴う降雨に対する水密性評価に基づき、(A)送風散水方式により評価を行いました。

(あいち産業科学技術総合センター 産業技術センター 三河窯業試験場にて実施)
2.5寸勾配、風速31m/s、散水量60mm/h条件下で、屋根葺き材の水密区分SⅡ-2(強風雨浸水量100ml/m²・分以下)となり、十分な防水性能を有する結果となりました。



製造・販売

特約店



本社 〒475-8528 愛知県半田市市の崎町2番地12

TEL 0120-817-268 ホームページ: www.try110.com

営業部 TEL.0569-29-4999 FAX.0569-28-5566 (販売・価格)

北陸支店 〒932-0136 富山県小矢部市平田3102番地

TEL.0766-69-1268 FAX.0766-69-7268

仙台営業所 〒983-0013 宮城県仙台市宮城野区中野5丁目3番地の35

TEL.022-254-1580 FAX.022-254-1581



ホームページ